

中国涂料工业协会抽检结果公布

为了加强对行业的监督和管理，同时也是对社会和消费者负责，中国涂料工业协会根据行约行规，于 2013 年年底和 2014 年年初在市场上抽取大众化并且价位相对适中的部分企业的溶剂型木器涂料产品进行抽样检测。

协会工作人员以普通零售的方式从北京的十里河建材城、居然之家等正规经销场所，通过正规渠道购买了 8 种标注为聚酯或聚氨酯的溶剂型木器涂料样品，然后分装为统一的包装并进行编号（每个产品的号码只有分装人员清楚），中国涂料工业协会委托国家建筑材料质量监督检验中心进行检测。产品根据国家标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》进行检测，比较结果汇总如表 1。

从抽检比较结果看出，目前市场上销售的溶剂型聚酯/聚氨酯木器涂料产品中中高档产品有害物质均达到国家标准的要求，苯和卤代烃全部为未检出，也可看出生产厂家以及消费者对这两项性能的重视程度，另外也说明溶剂型聚酯/聚氨酯木器涂料产品质量较稳定，安全风险较低。VOC 含量虽然都达到了国家标准的要求，但随着国家环保要求的逐渐提高，消费者环保意识逐步提升，涂料生产企业还需要进一步提升产品的品质和环保指标，为了国家及行业的环保事业，还有很多的工作要做。（中涂）

表 1 溶剂型聚酯/聚氨酯木器涂料检测结果

名称	产品规格	生产厂家	VOC (g/L) (国 标 限 量: 670)	苯 (%) (国 标 限 量 : 0.3)	苯+甲苯+乙苯 + 二 甲 苯 (mg/kg) (国 标 限 量 : 30)	游离二异氰酸酯 (TDI+HDI) (%) (国 标 限 量 : 0.4)	卤代烃 (%) (国 标 限 量 : 0.1)	价 格 (元)
华润金装清味 5in1PU 亚 光白面漆	TJCP 113X 4.5kg	广东华润涂料有限公司	603	未检出	20	0.1	未检出	220
紫荆花木宜悦清味新脱 苯 PU 木器白面漆(哑光)	S74-02F 5kg	紫荆花制漆(成都)有 限公司	600	未检出	19	未检出	未检出	180
大宝艺瓷清味 PU 5 分消 白色面漆	CRL-5065A5 5kg	东莞大宝化工制品有限 公司大岭山湖畔分厂	525	未检出	15	未检出	未检出	210
多乐士木饰丽木器色漆 面漆半哑白漆	A769-65032 5kg	阿克苏诺贝尔装饰涂料 (廊坊)有限公司	617	未检出	9	未检出	未检出	220
大孚哑光木器白色面漆 (PU)	SDC-295F 5kg	海南大中漆厂(香港) 有限公司	596	未检出	23	0.2	未检出	180
三联不变黄高韧性 PU 哑 光纯白漆	4002F 6kg	汕头大中三联制漆有限 公司	621	未检出	25	未检出	未检出	160
嘉宝莉清味易美涂半哑 光白面漆	VBP301 9kg	嘉宝莉化工集团股份有 限公司	585	未检出	18	0.04	未检出	312
立邦永得丽超白半光木 器白漆	9kg	廊坊立邦涂料有限公司	511	未检出	16	未检出	未检出	300

注: 排名不分先后, 检测结果仅对样品负责。